



4 Bauteilerstellung

4.1 Schalung

Schalung

Brückenkappen können mit **allen Schalhautarten – saugend oder nichtsaugend – hergestellt werden**. Sofern die seitliche Schalung der Brückenkappe nach innen geneigt ist, können bereits sehr geringe Neigungen beim Betonieren zu Lufteinschlüssen an der seitlichen Betonoberfläche und in der Folge zu Poren und Lunkern an der Betonoberfläche führen

Regional werden die Schrammborde der Brückenkappen mit oder ohne Granitbord hergestellt. Bezüglich der Dauerhaftigkeit hat sich eine Ausführung mit **Granitbord** bewährt.