



4.3.2 Festbetonprüfungen

Festbetonprüfungen

Gemäß den ZTV-ING [R1] sind die Festbetonprüfungen nach den Vorgaben der DIN 1045-3 [R13] durchzuführen.

Abweichende Prüfungen werden nicht empfohlen.



Anzahl der herzustellenden Proben

DIN 1045-3 : 2012-03

Prüfung der Druckfestigkeit für Beton nach Eigenschaften bei Verwendung von Transportbeton

Je Betonsorte der **ÜK 2** und **3** mind. 3 Proben

ÜK 2 jeweils für höchstens **300 m³** oder je **3 Betoniertage**

ÜK 3 jeweils für höchstens **50 m³** oder je **Betoniertag**

Anforderung für größte Anzahl von Proben ist maßgebend

Ändert sich nur Größtkorn , dann gilt diese Sorte als eine Betonsorte



[R1]

- [R1]
- Bundesanstalt für Straßenwesen:
 - Zusätzliche Technische Vertragsbestimmungen und Richtlinien für Ingenieurbauten –ZTV-Ing. Ausgabe April 2010, Sammlung Brücken und Ingenieurbauwerke, [Verkehrsblattsammlung S1056](#)
- **Dortmund:**
- **Verkehrsblattverlag**

[R13]

- [R13]
- DIN 1045-3:
- Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 3:
Bauausführung. Ausgabe August 2008
- Beuth-Verlag