

Tabelle 3 Empfehlungen für maximalen Mörtelgehalt nach [R5]

	1	2	MÖRTELGEHALT
	Größtkorn	max. Mörtelgehalt [bis 2mm] l/m ³	
1	8	575	
2	16	550	
3	22 bzw. 32	525	

Tabelle F.4.1 DIN 1045-2 Höchstzulässiger Mehlkorngesamt für Beton mit einem GK der Gesteinskörnung von 16-63 mm bis einschließlich der Betonfestigkeitsklassen C50/60 und LC50/55 bei den Expositionsklassen XF + XM

	Zementgehalt kg/m ³	Höchstzulässiger Mehlkorngesamt kg/m ³
	<= 300	400 kg
	>= 350	450 kg