

POPOUTS

| | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | |
|---|---|--|---------------------|------|------|--|------|------|
| | Erscheinungsbild Infolge von Einwirkungen | Parameter für die Zustandsbeurteilung | Zustandsbeurteilung | | | | | |
| | | | Erscheinungsbild A | | | Erscheinungsbild B | | |
| 1 | POPOUTS | Anzahl / m ² | ≤ 1 | ≤ 9 | ≤ 30 | > 1 | > 9 | > 30 |
| 2 | | Durchmesser [mm] | ≤ 70 | ≤ 35 | ≤ 10 | > 70 | > 35 | > 10 |
| 3 | | Instandsetzungserfordernis bzw. -maßnahme | Keine | | | ggf. lokale Ausbesserungen mit Betonersatzsystemen | | |

Fehlstellen infolge organischer Bestandteile

| | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | |
|---|---|--|---------------------|------|------|--|------|------|
| | Erscheinungsbild Infolge von Einwirkungen | Parameter für die Zustandsbeurteilung | Zustandsbeurteilung | | | | | |
| | | | Erscheinungsbild A | | | Erscheinungsbild B | | |
| 1 | Fehlstellen | Anzahl / m ² | ≤ 1 | ≤ 8 | ≤ 30 | > 1 | > 8 | > 30 |
| 2 | | Durchmesser [mm] | ≤ 35 | ≤ 20 | ≤ 10 | > 35 | > 20 | > 10 |
| 3 | | Instandsetzungserford ernis bzw. maßnahme | Keine | | | ggf. lokale Ausbesserungen mit Betonersatzsystemen | | |

Die Anzahl bezieht sich als Anhaltswerte auf die Einbaukonsistenz F2 und eine Begrenzung der leichtgewichtigen Verunreinigungen auf 0,02 M.-% bezogen auf die Masse der jeweiligen Korngruppe.

